

LVT Serie "Medio"



Click+ Dekore 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131

TECHNISCHES DATENBLATT

Version 01/2024

ABMESSUNGEN

FORMAT		Planken		
Breite	EN ISO 24337	189 mm		
Länge	EN ISO 24337	1251 mm		
Anzahl der Paneele pro Packung		9		
m ² pro Packung		2,13 m ²		
Gewicht pro Packung		13,24 kg		
Total mass per unit area	EN ISO 23997	6558 g/m ² [-10%; +13%]		
Gesamtstärke	EN ISO 24337	5 mm (= 4+1 mm attached underlay)		
Veredelung		Superguard Prime®		
Nut und Feder		Uniclic-Uniclic		

WERKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETER	VALUES	
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874		Klasse	23 - 32
Produktnorm	EN 16511:2014 + A1:2019			
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Notifizierte Stelle	NB 2401 - CRET	DOP: siehe Endetikett auf Packung
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	DOP: siehe Endetikett auf Packung
Garantie	Wohnzwecke	Siehe Garantiebedingungen	15	Jahre
	Gewerbliche Nutzung	Siehe Garantiebedingungen	5	Jahre

ALLGEMEINE ANGABEN

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	VALUES
Maßstabilität	EN ISO 24337		$q_{max} \leq 0,20 \text{ mm} \mid s_{max} \leq 0,30 \text{ mm/m}$	OK
Abriebbeständigkeit	EN 16511:2014 + A1:2019		OK	OK
Schlagfestigkeit	EN 13329 - Annex F		$\geq 1200 \text{ mm}$	OK
Kratzbeständigkeit	EN 16094		$\leq \text{MSR-A3}$	OK
			$\leq \text{MSR-B3}$	OK
Bürostühle	EN 425	25000 Zyklen	Keine Delamination, keine Störung	OK
Möbelfußverschiebung	EN 424	Fuß 0,1 mm / 32 kg	keine sichtbaren Schäden	OK
Eindruck	EN ISO 24343-1		$\leq 0,2 \text{ mm}$	OK
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Aceton - Kaffee - NaOH - H2O2 - Schuhcreme		OK
Schließkraft	ISO 24334	Fmax Längsseite	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$	OK
		Fmax kurzen Seite	$\geq 1,5 \text{ kN/m}$	OK
Maßänderung	EN ISO 23999	6 Stunden bei 80°C	$\leq 0,25 \%$	OK
Schüsselung	EN ISO 23999		$\leq 1 \text{ mm}$	OK
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Blau Referenz	Klasse ≥ 6	OK
Trittschalldämmung	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Impact sound		19 dB
Fußbodenheizung		Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur $\leq 27^\circ\text{C}$ in den Belagrücken einwirkend. Bitte beachten Sie die Verlegeempfehlung.		

UMWELT, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	VALUES
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Finnish Building Emission			M1: Sehr emissionsarm, geruchlos	OK
Formaldehydmission	EN 717-1	Kein Formaldehyd während der Produktion zugef	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	< Nachweisgrenze
TVOC 28 Tage	ISO 16000 part 9-6	AgBB-Anforderung nach 28 Tagen	$< 1000 \mu\text{g} / \text{m}^3$	$< 100 \mu\text{g/m}^3$
Brandklasse	EN 13501-1			Bfl-s1
Wärmewiderstand	EN 12667			0,033 m ² K/W
Rutschfestigkeit	EN 13893		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R9/10
Inhalt	Schwermetalle+ Blei / Cadmium			NICHT vorhanden
Gefährliche Stoffe	Karzinogene, mutagene oder reprotoxische Stoffe Klasse 1A und 1B (Kandidatenliste)			NICHT vorhanden
REACH	Regulation (EC)			Konform
Weichmacher	Ortho-phthalatfreie Weichmacher			OK
Recycling-Inhalt	Nur INTERNAL Recycling-Material verwendet			$\geq 20\%$

