

LVT Serie "Medio"

Kleben Dekore 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531



TECHNISCHES DATENBLATT

Version 01/2024

ABMESSUNGEN

FORMAT		Planken		
Breite	EN ISO 24342	196 mm		
Länge	EN ISO 24342	1320 mm		
Anzahl der Paneele pro Packung		15		
m ² pro Packung		3,88 m ²		
Gewicht pro Packung		15,30 kg		
Total mass per unit area	EN ISO 23997	3821 g/m ² [-10%; +13%]		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,35 mm		
Deckschicht	EN ISO 24340	0,4 mm		
Veredelung		Superguard Pro®		

WERKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETER	VALUES	
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874		Klasse	23 - 32
Produktnorm	EN ISO 10582:2018			
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Notifizierte Stelle	NB 2401 - CRET	DOP: siehe Endetikett auf Packung
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	DOP: siehe Endetikett auf Packung
Garantie	Wohnzwecke	Siehe Garantiebedingungen	20	Jahre
	Gewerbliche Nutzung	Siehe Garantiebedingungen	7	Jahre

ALLGEMEINE ANGABEN

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	VALUES
Maßstabilität	EN ISO 24342		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	OK
Nutzschicht	EN ISO 10582		Type 1	OK
Abriebbeständigkeit	EN 13329 - Annex E			≥ 1200 Zyklen
Schlagfestigkeit	EN 13329 - Annex F			≥ 1200 mm
Kratzbeständigkeit	EN 16094			≤ MSR-A3
				≤ MSR-B3
Bürostühle	EN ISO 4918	25000 Zyklen		Keine Delamination, keine Störung
Möbelfußverschiebung	EN 424	Fuß 0,1 mm / 32 kg		keine sichtbaren Schäden
Eindruck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	OK
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Aceton - Kaffee -NaOH -H2O2 - Schuhcreme		OK
Maßänderung	EN ISO 23999	6 Stunden bei 80°C	≤ 0,25 %	OK
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 2 mm	OK
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Blau Referenz	Klasse ≥ 6	OK
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	Impact sound	Fest verklebt	4 dB
			Flex Pro underlay	8 dB
Fußbodenheizung		Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur ≤ 27°C in den Belagrücken einwirkend. Bitte beachten Sie die Verlegeempfehlung.		

UMWELT, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	VALUES
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-02828
Finnish Building Emission			M1: Sehr emissionsarm, geruchlos	OK
Formaldehydmission	EN 717-1	Kein Formaldehyd während der Produktion zugef. E1 (≤ 0,124 mg/m ³)		<Nachweisgrenze
TVOC 28 Tage	ISO 16000 part 9-6	AgBB-Anforderung nach 28 Tagen <1000 µg / m ³		OK
Brandklasse	EN 13501-1			Bfl-s1
Wärmewiderstand	EN 12667			0,01 m ² K/W
Anti-Statik	EN 1815		≤ 2 kV	OK
Rutschfestigkeit	EN 13893		µ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R9
Inhalt	Schwermetalle+ Blei / Cadmium			NICHT vorhanden
Gefährliche Stoffe	Karzinogene, mutagene oder reprotoxische Stoffe Klasse 1A und 1B (Kandidatenliste)			NICHT vorhanden
REACH	Regulation (EC)			Konform
Recycling-Inhalt	Nur INTERNAL Recycling-Material verwendet			≥ 20%



100% DESIGNED
AND PRODUCED
IN BELGIUM



CERTIFIED BY
SCS Global Services



EN 14041:2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018



EN 14041:2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018

